

NOM DU PRODUIT : SILICONE EXTERIEUR

DESCRIPTION :

Liant pur acrylique, mate, à base d'eau, Peinture extérieure de première classe.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

CARACTERISTIQUES :

Revêtement supérieur modifié en silicone avec une adhérence supérieure et une puissance hydrofuge. En raison de la teneur en silicone, Silicone Paint ne gonfle pas ou ne se déverse pas sur la surface, rendant les surfaces moins humides et séchées rapidement. En plus d'être résistant aux effets néfastes de l'eau de pluie, de l'eau de neige et des rayons du soleil, il a une forte résistance à l'effet abrasif de l'eau de mer près de la mer.

SURFACES D'APPLICATION :

Peut être appliqué sur des surfaces extérieures telles que le plâtre fin, la plaque de gypse, le béton brut, la plaque de béton et les éléments de construction similaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Structure: Acrylique pur

Consommation : Revêtement unique : 06-10 M²/KG

Diluant : l'eau

Taux de dilution : 10-15 %

Densité : 1,57 ± 0,02 (g / ml)

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 minutes, poussière répulsive: après 1 heure,

Séchage complet : après 24 heures

Viscosité: 115 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9

Brillance: matrice classe G3 (TS EN 1062-1)

Épaisseur du film sec: classe E2 (TS EN 1062-1)

Taille du grain: classe S1 (TS EN 1062-1)

Taux de transfert d'eau: classe V1 (TS EN 1062-1)

Taux de transfert d'eau: classe W3 (TS EN 1062-1)

Spécification de couverture craquelée: classe A0 (TS EN 1062-1)

Perméabilité au dioxyde de carbone: classe C0 (TS EN 1062-1)

Épaisseur du film humide: (90 ± 5) micron

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252



PRÉPARATION DE SURFACE :

La surface d'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de rouille, de saleté, d'huile et de vieux résidus de peinture, au moins 28 jours doivent être attendus pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

MISE EN GARDE :

- Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau.
- Prévoyez dans un récipient hermétiquement fermé.
- Garder hors de la portée des enfants
- Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE :

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 2 ans à température ambiante.

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252